



pinta bien...!

INFORMACION TECNICA

MURACRIL LINEA 07

DESCRIPCION: Pintura acrílica de alta calidad, base agua, alta lavabilidad, excelente cubrimiento y resistencia a la intemperie; acabado mate. Muracril cumple con la Norma Técnica Colombiana 1335

USOS: Para protección y decoración de exteriores donde se requiera máxima durabilidad, rendimiento y excelente lavabilidad. Aplicar sobre terminados en ladrillo, concreto, cemento, revoques, pañetes, estucos, y en general sustratos con alcalinidad con pH inferior a 10. Protege y decora fachadas en obra nueva y repinte.

PROPIEDADES FISICAS

ACABADO:	Mate
COLOR:	Según carta de colores
PESO POR GALON:	5.3 - 5.4 Kg.
VISCOSIDAD:	7000-8000cp. (25° C)
% SOLIDOS (w/w):	53-55%
APLICACION:	Brocha de nylon, rodillo de espuma o felpa, pistola hvlp o airless.
DILUYENTE:	Agua
DILUCION:	25-35% para primeras manos. De 20 a 25% para manos posteriores.
REND. TEORICO (APROX.):	
Repinte sobre Color Similar:	25-30 M2/galón a 0.5 mils de película seca.
Repinte sobre Color diferente:	20-25 M2/galón a 0.5 mils de película seca.
Obra nueva:	15-20m2 /galón a 0.5 mils de película seca.
RENDIMIENTO PRACTICO:	Para calcularlo, es importante tener en cuenta las pérdidas de pintura durante la aplicación y el tipo de superficie sobre la que se esta aplicando ya que puede variar de acuerdo a la porosidad.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Debe estar libre de polvo, mugre, grasa, pinturas en mal estado y humedad excesiva. Resanar las grietas e imperfecciones.

Eliminar pinturas deterioradas, cal, yeso y sales remanentes con espátula metálica o cepillo de alambre. En caso de haber sales remanentes, eliminar en seco antes de humedecer la superficie.

Superficies demasiados alcalinas (ph>10), enjuagar con una solución de ácido



pinta bien..!

INFORMACION TECNICA

muriático al 5%, dejar secar.

Superficies con manchas de hongos, preparar y aplicar una solución de hipoclorito de sodio al 3% en agua. Lavar con suficiente agua y eliminar las manchas con un cepillo, dejar secar.

Lijar suavemente y limpiar antes de aplicar Muracril

APLICACION:

Mezclar cuidadosamente con una espátula limpia hasta uniformidad completa. Aplicar 2 o 3 manos dependiendo la superficie a pintar, hasta obtener el cubrimiento adecuado. Dejar secar 4-5 horas entre manos para permitir el secado normal de cada capa aplicada.

Este producto puede entonarse (hasta un 3%) con los colores concentrados MURAL para obtener infinita gama de colores.

ALMACENAMIENTO

MURACRIL debe ser almacenado bajo cubierta, en lugares frescos y secos, para evitar las temperaturas extremas. Los envases deben permanecer bien tapados, para evitar la evaporación de los compuestos volátiles, la formación de natas y la proliferación de bacterias y microorganismos en general.

Para el bodegaje de grandes cantidades de producto, se deben apilar máximo tres cuñetes o cuatro cajas de galón.

PRECAUCION:

Usar equipos de seguridad apropiados para evitar contacto con los ojos o la piel. En caso de contacto, lavar con abundante agua y de ser necesario buscar atención médica.

Este producto puede formar nata y hongos después de destapado, para almacenar se recomienda agregar sin mezclar una pequeña cantidad de agua limpia encima del producto, tapando bien el envase. Diluir únicamente el producto a utilizar.

En superficies muy secas se recomienda humedecer previamente para mejorar las condiciones de aplicación. No es recomendable mezclar con vinilos de otros tipos para evitar desmejorar la calidad. Tampoco es recomendable pintar sobre cal, carburo o vinilos económicos.

Para lavar la superficie (con agua y jabón suave, nunca con detergente), se requiere un tiempo de secado de 30 días después de aplicado. Limpiar suavemente.

Este producto no debe almacenarse por un periodo superior a 1 año y debe permanecer en un ambiente fresco y seco.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Las indicaciones de esta ficha técnica se dan como orientación. Se sugiere inspeccionar y ensayar los productos antes de su uso y comprobar su calidad. Sin embargo, no debe tomarse como sugerencias limitantes y no se da garantía de comportamiento ya sea expresa o implícita.



pinta bien..!

INFORMACION TECNICA

PHILACRIL

REF: 07-81

DESCRIPCION: Acabado acrílico de alta calidad, base agua, buen cubrimiento; acabados semimate y semibrillante.

USOS: Protege y decora muros en obra nueva y repinte. Puede ser aplicado sobre paredes (pañetes revoques y estucos), cielos rasos, puertas, ventanas, y en general sustratos con alcalinidad inferior a 10.

PROPIEDADES FISICAS

COLOR:	Según carta de colores
VISCOSIDAD:	(80-100) KU
PESO / GALON:	5.00 ± 0.05
% SOLIDOS:	46.0 ± 0.05

CONDICIONES DE APLICACION

SUPERFICIE:	Libre de polvo, grasa y humedad excesiva.
DILUCION:	Hasta 25% de agua.
REND. TEORICO:	30-35 M ² / gl a 0.5 mils de película seca.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Debe estar libre de polvo, mugre, grasa, pinturas en mal estado y humedad excesiva. Resanar las grietas e imperfecciones.

Eliminar pinturas deterioradas, cal, yeso y sales remanentes con espátula metálica o cepillo de alambre. En caso de haber sales remanentes, eliminar en seco antes de humedecer la superficie.

Superficies demasiados alcalinas (ph>11), enjuagar con una solución de ácido muriático al 5%, dejar secar.

Superficies con manchas de hongos, preparar y aplicar una solución de hipoclorito

de sodio al 3% en agua. Lavar con suficiente agua y eliminar las manchas con un cepillo, dejar secar.

APLICACION:

Mezclar suavemente con una espátula limpia, 1 ó 2 manos dependiendo de la superficie a pintar, hasta obtener el cubrimiento adecuado, permitiendo un secado de tres horas e
preferiblemente ocha de nylon, rodillo de espuma o felpa



pinta bien..!

INFORMACION TECNICA

PRECAUCION:

Este producto puede formar nata y hongos después de destapado, para almacenar se recomienda almacenar una pequeña cantidad de agua sin agitar tapando bien el envase.

Para lavar (con agua y jabón suave nunca con detergente), se requiere un tiempo de curado de 30 días después de aplicado.

En superficies muy secas se recomienda remojar previamente para mejorar el curado normal de la pintura. No se recomienda hacer mezclas de PHILACRIL con vinilos.

Las indicaciones de esta ficha técnica se dan como orientación. Se sugiere inspeccionar y ensayar los productos antes de su uso y comprobar su calidad. Sin embargo, no debe tomarse como sugerencias limitantes y no se da garantía de comportamiento ya sea expresa o implícita.
