



ESPECIFICACION TECNICA DE PRODUCTO
LINEA ARQUITECTONICA
ANTICORROSIVOS INDUSTRIALES BRILLANTE

FECHA: 2006-11-22

CODIGO: GT-ET-03-003

VERSION: 0

PAG 1 DE 1

CARACTERISTICAS	
Imprímantes Anticorrosivos con vehículo alquídico tipo 2, elaborados de acuerdo con la Norma ICONTEC 1651.	
COMPOSICION QUIMICA	
Resinas alquídicas, pigmentos inorgánicos, solventes, extendedores inertes y aditivos.	
USO	
Especialmente fabricados para proteger de la corrosión todo tipo de superficies metálicas ferrosas. No se recomienda aplicarlo en superficies que vayan a estar en contacto con productos alimenticios.	
REFERENCIAS	A-201
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
COLOR	Negro
CONTENIDO DE SÓLIDOS	55 ± 1% en peso
VISCOSIDAD	81-83 Unidades Krebs (25°C)
PESO POR GALON	3.35-3.44 kg/gal (25°C)
MOLIENDA	6 Unidades Hegman mínimo
RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO)	45± 2 m ² /gal
BRILLO ESPECULAR A 60°	15 mínimo
SECAMIENTO A 19°C y 60% H.R.	2 Horas al Tacto 8 Horas para dar el acabado
ADHERENCIA	99 % mínimo
TEMPERATURA DE SERVICIO	60° C máximo
MODO DE EMPLEO:	
Preparación de la Superficie: Si es necesario, emplear un desengrasante para eliminar completamente mugre, grasa y óxido. Limpiar y aplicar Anticorrosivo EVERY y a continuación aplicar Esmalte Sintético EVERY del color deseado. Aplicación: Rodillo, Brocha o Pistola. Dilución: ¼ a 1/8 de Varsol por galón de anticorrosivo de acuerdo con la viscosidad deseada. Puede aplicarse puro para asegurar mayor protección. Limpieza del Equipo: Lavar con Varsol inmediatamente después de usar el equipo.	
ALMACENAMIENTO	
Líquido inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento y/o manipulación debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería o a los depósitos de basura, deben destruirse bajo supervisión en un sitio abierto que no represente riesgo alguno. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenamiento máximo de 1 año.	
PRECAUCIONES	
Utilícese en lugares bien ventilados y evítese la exposición prolongada a sus vapores o el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua; en caso de ingestión o malestar recórrase inmediatamente al médico.	
TOXICOLOGIA	
Producto tóxico por inhalación o ingestión, irritante de la piel y los ojos.	
MANIPULACIÓN	
Se recomienda usar guantes de caucho y respirador provisto de cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos. El sitio de trabajo debe tener muy buena ventilación. Si la piel ha estado expuesta al Imprímante Anticorrosivo Industrial sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea pueden usarse cremas protectoras para la piel.	

NOTA: La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto.

LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA